

Grundix Contact +

Контактен грунд



Описание:

Grundix Contact+ е водна дисперсия на синтетични смоли. Осигурява свързването между попиващи и непопиващи повърхности с различни следващи покрития.

Особено подходящ за проблемни повърхности. Grundix Contact+ не съдържа разтворители и се предлага готов за употреба.

Употреба:

- ▲ За стени, подове и тавани
- ▲ За подготовка на попиващи и непопиващи минерални и проблемни основи
- ▲ Подготвя основата преди полагане на изравнителни замазки, мазилки, шпакловки, керамични плочки, боя
- ▲ Връзка между бетонови, циментови, варо-циментови и гипсови материали
- ▲ Контакт между стари и нови настилки - циментови, керамични, мозаечни, естествен и синтетичен камък, асфалт и др.
- ▲ За импрегниране на циментови, гипсови, OSB и ПДЧ плоскости.
- ▲ При подготовка за полагане на дисперсни покрития
- ▲ При лепене на теракот и мрамор върху мозайки, керамика

Преимущества:

- ▲ Повишава сцеплението при проблемни повърхности
- ▲ За вътрешно и външно приложение
- ▲ Импрегнира и заздравява цялостно основата
- ▲ Отблъсква влагата
- ▲ Готов за употреба

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Основата за полагане трябва да бъде здрава, суха и чиста. Прах, остатъци от стари покрития, замърсявания от масла трябва да се отстранят.

Grundix Contact+ е подходящ за използване върху бетон, цимент, стари плочки, клинкери, изкуствен камък, шлайфан бетон, анхидритни замазки.

Нанасяне:

Grundix Contact+ се нанася с плоска четка, валеж или спрей-машина.

Когато се използва като контактен слой при лепене плочка върху плочка, грундът се разрежда с вода 1:2 или се използва неразреден.

Когато се полага като укрепващ слой на гипсови мазилки, Grundix Contact+ се разрежда 1:2. Веднага след изсъхването му се нанася гипсовата мазилка.

Когато се полага като грунд преди самонивелиращи разтвори, Grundix Contact+ се разрежда в зависимост от вида на основата: върху циментови основи 1:1 до 1:3, върху непопиващи основи – 1:1. Като грунд преди полагане на тапети - 1:3, като грунд между изравняващи слоеве – 1:3.

В зависимост от специфичните условия, времето за свързване е около 1 – 2 часа.

Технически характеристики:

Вид:	бяла течност
Максимален размер на зърната: EN ISO 1524	≤ 100 µm, фина
Плътност: EN ISO 2811-1	1.00 ± 0.05 g/cm ³
Изсъхване: EN ISO 3678	3 h
Коефициент на водопропускливост: EN ISO 1062-3	0.29
Адхезия (сцепление) с основата: EN ISO 4624	1.65 N/mm ²
Минимална работна температура:	5 °C
pH - стойност: EN ISO 787-9	≈ 7
Съдържание на нелетливи вещества: EN ISO 3251	19.27 %
Време за препокриване:	3 часа @ 20 °C

Grundix Contact +

Ограничения:

- ▲ Grundix Contact+ се използва само в сухи условия, при околни температури между 5 °C и 35°C.
- ▲ Не се прилага върху мокри и замръзнали повърхности, както и върху директно огрети от слънце стени.
- ▲ Материалът е чувствителен към ниски температури, да не се съхранява, транспортира и нанася при температури под 5°C.

Почистване:

Веднага след работа, почистете всички инструменти и оборудване с чиста вода.

Опаковка:

Grundix Contact+ се предлага в пластмасови опаковки от 1кг и 5 кг.

Покритие:

Разходът зависи от вида на основата. Ориентиrowъчен разход: 30 - 120 гр/кв.м

Съхранение:

Grundix Contact+ се съхранява в сухи, складови условия, при температури между 5°C и 35°C. Да се пази от замръзване и преки слънчеви лъчи. Има годност 12 месеца в неотворена, оригинална опаковка.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Grundix Contact+ не попада в групите на опасните вещества според текущите наредби. Въпреки това, не бива да контактува с кожата и очите. Напръскани места по кожата трябва веднага да се измият с вода. В случай, че попадне в очите, незабавно наплизкайте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Запалимост:

Grundix Contact+ не е самовъзпламеним.

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокарбонизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития

За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

 expertise

 quality

 full range