

# Cemfix PRO

Лепило за керамични плочки, обогатено с полимери, клас C2TE



## Описание:

Cemfix PRO е висококачествено, модифицирано със специални полимери, лепило за плочки на циментова основа с повишена влагоустойчивост. Използва се върху минерални основи.

## Употреба:

- ▲ Външна и вътрешна употреба
- ▲ При лепене на всички видове и размери керамични покрития
- ▲ Обществени помещения с натоварен трафик
- ▲ Подове и стени на бани
- ▲ Мокри помещения под хидроизолация
- ▲ Тераси

## Преимущества:

- ▲ Отлична адхезия
- ▲ Висока начална и крайна якост
- ▲ Разширено отворено време за обработка и окончателно оформяне
- ▲ Добра устойчивост на плъзгане
- ▲ Водоустойчиво – може да се използва под вода
- ▲ Мразоустойчиво

## Стандарт:

Cemfix PRO съответства на изискванията на:

- ▲ EN 12004 клас C2TE

## Инструкции за употреба

### Подготовка на повърхността:

Почистете изцяло повърхностите от прах, масла и други смазки, и остатъци. Основата трябва да е стабилна - технологичното време за слягания и структурни движения трябва да се изчака.

### Грундиране:

Cemfix PRO може да се нанесе директно върху бетон, циментови замазки и силно попиващи основи. Вароциментови и гипсови основи се обработват с Grundix DP, а ПДЧ, OSB, гипскартон, аквапанели и др., се грундират с Grundix Contact+.

## Технически характеристики:

Обемна плътност БДС EN 1015-6:	1.77 ± 0.1 kg/m <sup>3</sup>
Отворено време: БДС EN 1346	30 минути
Срок на обработваемост: БДС EN 1015-9	2.5 ч.
Консистенция на пресен разтвор: БДС EN 1015-3	≈145 mm
Намалено плъзгане: БДС EN 1308	≤ 0.5 mm
Начална якост на сцепление при опън: БДС EN 1348	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода: БДС EN 1348	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Якост на сцепление при опън след термично третиране: БДС EN 1348	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Якост на сцепление при опън след цикли “замразяване– размразяване”: БДС EN 1348	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Отворено време - якост на сцепление при опън БДС EN 1346	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup> (след 30 min)

## Фуги:

Плочки не се лепят върху конструктивни и разширителни фуги. Препоръчително да се оставя минимум по 2мм разстояние между плочките.

## Смесване:

Препоръчва се използването на механична бъркалка с лопатка, работеща на ниска скорост.

# Cemfix PRO

За всяка 25-килограмова торба от Cemfix PRO са нужни 7.5 литра чиста вода, която се налива в съда. Добавяйте материал към водата като бъркате, докато се получи мека, хомогенна смес.

## Приложение:

След като се смеси, Cemfix PRO трябва да се нанесе с еднаква дебелина /от 2 до 15 мм/ върху основата. Да се заглади хоризонтално чрез назъбена маламашка. Поставете стабилно плочката върху подложката от лепило като осигурите добър контакт чрез въртеливо движение. Прилагайте само на места, които могат да се облепят с плочки за времето за обработка на лепилото (приблизително 20 минути при 35°C).

## Довършителни работи:

Отстранете излишното лепило с навлажнена кърпа, преди материалът да се е втвърдил. Запълването на фугите може да започне 24 часа след полагането на плочките.

## Почистване:

Веднага след употреба, Cemfix PRO трябва да се почисти от инструментите, съоръженията или бъркалките с чиста вода. Засъхналият материал може да се отстрани по механичен начин.

## Опаковка:

Cemfix PRO се доставя в 25-килограмови торби.

## Разходна норма:

Приблизително 5 - 6 m<sup>2</sup> / 25 кг Cemfix PRO при дебелина 3 мм.

## Съхранение:

Всички неотваряни продукти в оригиналните си торби имат годност от 12 месеца, при съхраняване в закрити и сухи складови помещения, при температури между 5 и 40°C.

Консултирайте се Техническият отдел на DCP ако условията ви на съхранение са други.

## Предпазни мерки

## Здраве и безопасност:

Cemfix PRO съдържа циментни прахове, които при смесване с вода или навлажняване отделят основи, опасни за кожата.

При употребата му избягвайте вдишването на прах и контакти с кожата и очите. Да се ползват подходящи защитни облекла – ръкавици, очила или респираторни маски (особено при затворени помещения).

## Запалимост:

Cemfix PRO не е запалим.

За повече информация виж "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

## Допълнителна информация

Cemfix PRO е част от голямата гама лепила и разтвори за плочки на DCP.

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:


- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Материали за поправка на бетон
- ▲ Специализирани материали за настилки
- ▲ Добавки за бетон
- ▲ Защитни покрития

### Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

 expertise

 quality

 full range